

## ترکیبات شیمیایی ورق St52

%S	%P	%Mn	%Si	%C
۰.۰۳۵	۰.۰۳۵	۱.۶	۰.۵۵	۰.۲