

ترکیبات شیمیایی ورق کورتن

%P	%Mn	%Si	%C
۰.۰۳۵	۰.۶۵ - ۰.۳۵	۰.۴ - ۰.۲	۰.۱۲
%Cu	%Ni	%Cr	%S
۰.۴۵ - ۰.۲۵	۰.۳۵	۱.۲۵ - ۰.۵	۰.۱۲ - ۰.۰۴