

ترکیبات شیمیایی ورق ولداکس

ولداکس ۴۲۰D

%S	%P	%Mn	%Si	%C
۰.۰۳	۰.۰۳۵	۱.۷	۰.۵	۰.۱۶
%Ti	%Nb	%V	%Ni	%Mo
۰.۰۵	۰.۰۵	۰.۱۲	۰.۳	۰.۲

ولداکس ۴۶۰D

%S	%P	%Mn	%Si	%C
۰.۰۳	۰.۰۳۵	۱.۷	۰.۶	۰.۱۶
%Ti	%Nb	%V	%Ni	%Mo
۰.۰۵	۰.۰۵	۰.۱۲	۰.۴۵	۰.۲