

ترکیبات شیمیایی ورق استیل ۳۱۶

C	Mn	S	Ni	Si	P	Cr	Mo
۰.۰۷%	۲%	۰.۰۱۵%	۱۳% - ۱۰	۱%	۰.۰۴۵%	% ۱۸.۵ - ۱۶.۵	۲.۵% - ۲