

ترکیبات شیمیایی ورق CK60

%P	%C	%Si	%C
۰.۰۳۵	۰.۹ - ۰.۶	۰.۴	۰.۶۵ - ۰.۵۷
%Ni	%Mo	%Cr	%S
۰.۴	۰.۱	۰.۴	۰.۰۳۵