

ترکیبات شیمیایی ورق دوروستات

%Ti	%B	%Mo	%Cr	%Al	%S	%P	%Mn	%Si	%C	دوروستات
۰.۰۵۰	۰.۰۰۵	۰.۵۰	۱.۰۰	۰.۰۲۰	۰.۰۱۰	۰.۰۲۵	۲.۱۰	۰.۶۰	۰.۱۸	۴۰۰
۰.۰۵۰	۰.۰۰۵	۰.۵۰	۱.۰۰	۰.۰۲۰	۰.۰۱۰	۰.۰۲۵	۲.۱۰	۰.۶۰	۰.۲۳	۴۵۰
۰.۰۵۰	۰.۰۰۵	۰.۵۰	۱.۰۰	۰.۰۲۰	۰.۰۱۰	۰.۰۲۵	۲.۱۰	۰.۶۰	۰.۳۰	۵۰۰
۰.۰۵۰	۰.۰۰۵	۰.۵۰	۱.۰۰	۰.۰۲۰	۰.۰۱۰	۰.۰۲۵	۲.۱۰	۰.۶۰	۰.۳۰	B۲